

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Описание продукта

Rosneft Revolux D2 Plus 10W-40 – современное всесезонное моторное масло, созданное по уникальной технологии Revolux. Разработано для применения в высокомоментных дизельных двигателях магистральной, дорожно-строительной и другой техники, требующих применения масел, соответствующих требованиям современных спецификаций API CH-4, ACEA E5 и экологических стандартов Евро-IV и ниже. Масло одобрено ведущими мировыми и крупнейшими российскими производителями.

Область применения

Масло **Rosneft Revolux D2 Plus 10W-40** предназначено для всесезонного применения в современных дизельных двигателях магистральной, карьерной, дорожно-строительной и другой техники, удовлетворяющих нормам Евро-IV и ниже. Наличие официальных одобрений позволяет использовать масло при сервисном обслуживании в гарантийный период.

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации:
API CH-4/SJ; ACEA E5

Одобрения:
ПАО «КАМАЗ»;
ПАО «Автодизель» («ЯМЗ»);
ПАО «Тутаевский моторный завод»

Соответствия требованиям:
MB 228.1;
MAN M3275-1/271;
Volvo VDS-2/VDS;
Cummins CES 20077/76/72/71; Deutz DQC II-10;
Renault RLD;
MTU Category 2/1;
MACK EO-M

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая стойкость к деструкции за счёт использования уникального модификатора вязкости позволяет поддерживать оптимальную толщину масляной пленки и предотвращать износ рабочих поверхностей цилиндров и других деталей двигателя в течение всего срока службы моторного масла;
- Отличная способность по нейтрализации коррозионно-активных соединений, образующихся при сгорании топлива, защищает детали и узлы двигателя от коррозии;
- Современные компоненты функционального пакета присадок образуют защитную плёнку, предотвращая образование отложений на деталях двигателя, а диспергирующие присадки поддерживают частицы сажи в объёме масла, обеспечивая тем самым чистоту двигателя.

ФАСОВКА

4л, 5л, 20 л, 216.5 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Revolux D2 Plus 10W-40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	15,4
Динамическая вязкость CCS при - 25 °С, мПа·с	ASTM D 5293	6000
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	158
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	9,0
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,0
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	213
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-35
Испаряемость, %	ASTM D5800	11,8
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	875