PRODUKTINFORMATION

Zink Spray

ОПИСАНИЕ

Цинковая грунтовка - это активная катодная антикоррозийная защита с 99% содержанием цинка. Устойчивая, гибкая, термостойкая пленка цинка защищает железные и стальные части от ржавчины и коррозии. Выдерживает высокие температуры до 500°C.

КАЧЕСТВА

- длительная {прочная} антикоррозийная защита
- гладкая, свободная от пор пленка
- высокое содержание цинка
- проводящее электричество покрытие
- быстро высыхает и окрашивается
- высокая температурная стойкость
- не препятствует сварке

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДАННЫЕ

Цвет	: серый
Чистота цинка	: > 99%
Доля цинка	: 99% (в высушенной пленке)
Основа	: специальные смолы
Температурная стойкость	: до 500 °C
Плотность при 20 °C	: 0,92671 г/см³ DIN 51757
Время высыхания	: 8 минут (от пыли) мм²/с
	: 20-30 минут спец.сушки для полного высыхания
	: 48 часов естественным путем
Газ-вытеснитель	: пропан / бутан
Запах	: характерный
Форма	: аэрозоль
Температура вспышки	: <0 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Защита от ржавчины и коррозии в железных и стальных частях. Для ремонта поврежденных гальванических покрытий цинком. Грунтовка и защита частей кузова и системы выхлопа.

ПРИМЕНЕНИЕ

Встряхнуть банку примерно около 2-х минут до освобождения шарика. Распылять на чистые и обезжиренные поверхности с расстояния около 20-30 см. Приступать к окраске можно после 8 часов естественной сушки.
Толщина слоя пленки цинка после высыхания одного слоя покрытия: 25-35 мкм. **После употребления перевернуть банку распылителем вниз и распылять до момента выхода чистого газа-вытеснителя.**

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Zink Spray	400мл	№ продукта 1540

PI 26/04/07/2018

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий

LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29
D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de

Phone: +49-(0)731/1420-13
Fax +49-(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13